


 $\overleftarrow{\text{Ø 50 - 70 ml / m}^2}$ 
0,25 l  $\approx$  4 m<sup>2</sup>0,75 l  $\approx$  12,5 m<sup>2</sup>2,5 l  $\approx$  41,5 m<sup>2</sup>

## Teakový olej 223

Teakový olej 223 je univerzální ochranný nátěr na venkovní dřevo. Je speciálně vyvinut na neošetřené nebo olejované dřevo a vsakuje se hluboko do dřeva, aniž by tvořil vrstvy. Vaše dřevo zůstane prodyšné a přesto vodoodpudivé.

Při použití Teakového oleje LEINOS odstraní navíc i lehké povrchové nečistoty.

Pro venkovní užití.

### Oblast použití:

Teakový olej je vysoce kvalitní olejovo pryskyřičný nátěr na venkovní dřevo, jako např. ploty, pergoly, dětské hrací prvky, dřevěné terasy, teakový i jiný zahradní nábytek atd.

Je velmi vhodný na tropické dřevo, jako např. Bangkirai. Vysoce kvalitní rostlinné oleje impregnují nové dřevo a osvěžují staré.

### Technické vlastnosti:

Rychlé a snadné zpracování. Tyto přírodní oleje vnikají hluboko do dřeva. Udrží dřevo zdravé a pružné a nedovolí mu vyschnout. Výrobek je vhodný k osvěžení již dříve olejovaného dřeva. Před dalším nátěrem není nutné přebroušení. Žádný zatěžující zápach. Odolný potu a slinám podle DIN 51360.

### Barevný odstín:

Bezbarvý až lehce nažloutlý. Světlé, savé podklady po zaschnutí mírně ztmavnou. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě.

### Složení:

Lněný olej, ricinový olej, tungový olej, isoparafín, Jodo-propynyl-butyl-carbamát, sušidla. Obsah VOC 420g/l. Mezní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie „f“ od roku 2010).

### Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbaven mastnoty a prachu, a také savý. Staré laky a krycí nátěry kompletně odstraňte. Již zašedlé dřevo by mělo být, pokud možno, vybroušeno až na zdravé dřevo nebo ošetřeno Odšedovačem Leinos 940. Dřevo impregnované pod tlakem nechejte 1-2 měsíce odvětrat a případné solné výkvěty odstraňte.

### Zpracování:

Aplikujte nátěrem. Nikdy nepracujte při teplotě nižší než 10°C a před použitím dobře promíchejte. Natírejte tence a stejnoměrně. Při natírání zabraňte vzniku velmi mokrych míst.

### Doba schnutí:

Při 20°C a střední vlhkosti vzduchu po 6-8 hodinách suché, po 16-24 hodinách možno přetřít.

### Velikost balení a spotřeba:

Cca 50 - 70 ml/m<sup>2</sup> může se lišit podle savosti podkladu.

### balení      vystačí na . . .\*

**0,25l**      4 m<sup>2</sup>

**0,75l**      12,5 m<sup>2</sup>

**2,5l**      41,5 m<sup>2</sup>

\* průměrná spotřeba na 1 vrstvu



**Skladování a trvanlivost:**

Skladujte v chladu. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky.

**Likvidace:**

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschnuté zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC 08 01 11.

**Ředící a čisticí prostředky:**

Teakový olej 223 je připravený k použití. K ředění a čištění nástrojů použijte Ředidlo LEINOS 200.

**GISCODE:**

Ö 60+

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje lodo-2-propynyl-butylcarbamate. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Baua-Nr.: N-47192

---

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 13.03.2022

---

**LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika**  
**Tel. (+420) 553 627 764 • [www.LEINOS.cz](http://www.LEINOS.cz) • [www.barvyleinos.cz](http://www.barvyleinos.cz) • [www.olejenadrevo.cz](http://www.olejenadrevo.cz) • [info@blachut.cz](mailto:info@blachut.cz)**